



Codice	S4S.1000_PRT	Descrizione Busta Standup
Capacità	250 g (0,8 dm³)	
Materiale	PET/ALU/PE	Proprietà tecniche del film Saldabilità - ASTM F88-99 Resistenza Saldatura (N/15 mm) > 32 Temperatura Saldatura (°C) 170 Pressione Saldatura (kPa) 230 Tempo Saldatura (s) 1,5
Colore		
Valvola		Barriera Permeabilità Ossigeno < 0,1 ASTM D3985-95 cc/m ² /24h (23°C-0% r.h.) Permeabilità vapor d'Acqua < 0,1 ASTM F1249-90 g/m ² /24h (38°C-90% r.h.)

COMPOSIZIONE
C/LDPE 90

Materiale	Spessore (µm)	Grammatura (g/m²)
	97	106 +/- 8 %
- POLYESTER	12	17
- ALUMINIUM	6	16
- POLYETHYLENE	75	69

DIMENSIONI (mm)

		Tolleranza
Larghezza fronte (W)	160	±1,9%
Larghezza soffierto (G)	95	±5,0%
Lunghezza (L)	230	±1,8%


IMBALLO

Sacchetti/scatola	2.300
Scatole/pallet	32
Sacchetti/pallet	73.600
Dimensioni scatola (mm)	555 x 245 x 265
Dimensioni pallet (mm)	1.200 x 1.000 x 150
Peso scatola (kg)	22,1






Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede; il produttore non si assume responsabilità o garanzie di sorta, espresse o sottintese, incluse quelle di commerciabilità e di adeguatezza dell'uso

€ 11,75


Code	S4S.1000_PRT	Description Standup Pouch
Capacity	250 g (0,8 dm3)	
Material	PET/ALU/PE	Film technical properties Seal Strength - ASTM F88-99 Seal strength (N/15 mm) > 32 Seal Temperature (°C) 170 Seal Pressure (kPa) 230 Seal Time (s) 1,5
Colour		
Valve		

STRUCTURE

Material	Thickness (µm)	Weight (g/m ²)
 - POLYESTER	97	106 +/- 8 %
 - ALUMINIUM	12	17
 - POLYETHYLENE	6	16
	75	69

DIMENSIONS (mm)

Front width (W)	160	±1,9%
Gusset width (G)	95	±5,0%
Length (L)	230	±1,8%



PACKAGING

Bags per carton	2.300
Cartons per pallet	32
Bags per pallet	73.600
Carton dimensions (mm)	555 x 245 x 265
Pallet dimensions (mm)	1.200 x 1.000 x 150
Weight per carton (kg)	22,1



The information contained herein is supplied in good faith and does not comprise a specification or warranty of any kind, either expressed or implied, including without limitation those of merchantability and fitness for a particular purpose.